

Fecha de Alta

04-05-2018

Versión

4 - 14/06/2021



FAMILIA ESMALTES / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA MONTOMIX

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Bases Tintométricas para Sistemas Tintométricos Montomix de superesmalte acrílico-poliuretano, de dos componentes, reticulado con poliuretanos alifáticos, que cumple las máximas exigencias en decoración.

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Paredes de Ladriyeso u otros materiales tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados

Azulejo

Hierro Galvanizado

PVC

Madera

Metal

Cerámica

## PROPIEDADES

- Adherencia
  - No Amarillea.
  - Aplicabilidad óptima
  - No cuartea.
  - Dureza
  - Elasticidad
  - No forma ampollas.
  - Inodoro una vez seco.
  - Resistencia a la abrasión, roce, impacto
  - Protege las superficies barnizadas de los agentes atmosféricos
  - Colores y brillo inalterables al paso del tiempo
- Máxima solidez de los colores a la luz y a la intemperie  
Producto multiuso

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Referencia Color            | ACRIPOL SATINADO BASE IN                  |
| Relación de mezcla          | 4 (Acripol): 1 (Catalizador) in volume    |
| Vida de la mezcla           | 6 h                                       |
| Acabado                     | Brillo                                    |
| Peso específico             | 1,22± 0,05 kg/l                           |
| Viscosidad                  | 90 +/- 5 KU                               |
| Sólidos en volumen          | 48± 1                                     |
| Sólidos en peso             | 62± 1                                     |
| VOC                         | Cat. j/BD 550/500 (2007/2010): 495,86 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 15 m <sup>2</sup> /L                      |

|              |   |
|--------------|---|
| Secado tacto | (20° C HR: 60%): 20-30 min. Total: 24 h. En horno: 1/2h |
| Repintado    | (20° C HR: 60%): antes de 24 h                          |
| Colores      | Base BL, IN, TR<br>Sistema tintométrico Montomix.       |

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Fecha de Alta

04-05-2018

Versión

4 - 14/06/2021

### Soportes Nuevos

En general:

Aplicar sobre soportes saneados y perfectamente adheridos, exentos de grasas y elementos extraños.

En especial eliminar grasas y elementos extraños. Eliminar polvo

En Particular:

Hierro y sus derivados:

- Eliminar óxidos y tratar con imprimaciones recomendadas siguiendo las especificaciones marcadas en su ficha técnica.
- Para la decoración del soporte, éste debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien desengrasado, sin polvo y seco. Si presenta signos de oxidación, el óxido debe ser eliminado mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico. También es adecuado el Oxifin (ver ficha técnica).

Maderas nuevas:

- El soporte debe estar exento de productos extraños y/o residuos.
- Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior al 20%.
- Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin polvo y secas.
- Lijar y eliminar posibles restos de cola en los ensamblajes y fallos del mecanizado.
- Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada, imprimada y eliminado el polvo mediante cepillado o cualquier otro medio mecánico.
- En este caso la imprimación más adecuada es GAMA MONTOPOL .

Obra (yeso, cemento y derivados):

- Tratar del modo habitual estos soportes, eliminando salitres, excesos de humedad y eflorescencias.
- Eliminar productos extraños y/o residuos.

### Restauración y mantenimiento

Hierro y sus derivados esmaltados:

- Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
- Sobre pinturas en mal estado eliminarlas mediante medios mecánicos o químicos y proceder como soportes nuevos.

Maderas barnizadas o pintadas:

- Si han sido barnizadas con Montoxyl color (cod. 1300): eliminar productos extraños, eliminar zonas mal adheridas o en mal estado, lijar ligeramente, eliminar el polvo resultante del lijado y proceder como sobre maderas nuevas.
- Si han sido barnizadas esmaltadas eliminar mediante decapado con Quitamont Universal (cod. 3510) o mediante medios mecánicos y proceder como sobre maderas nuevas.

Obra (Yeso, cemento y sus derivados):

- Sobre pinturas en buen estado lijar para abrir el poro comprobando que la adherencia es perfecta.
- Sobre pinturas en mal estado o atacables por el producto eliminarlas por medios mecánicos o químicos y proceder como en obra nueva.

Azulejos:

- El azulejo debe estar exento de productos extraños y/o residuos, así como bien limpio, sin polvo y seco. Utilizar agua y jabón para su limpieza. No usar limpiadores con siliconas o cera.
- Limpiar las juntas de los azulejos con un cepillo y posteriormente eliminar los posibles residuos.
- Efectuar pruebas de adherencia, especialmente sobre azulejos porcelánicos de gran tamaño. Es conveniente abrir el poro.
- En caso de anclaje dudoso matizar y/o lijar el azulejo y eliminar residuos. Para mejorar la adherencia aplicar Imprimación Epoxi Suelos.
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar siguiendo las normas marcadas en el cuadro de aplicación adjunto. En la primera capa, aplicar el producto diluido en función de la porosidad y estado del soporte. Acabar con una o más capas hasta cubrición total, respetando los tiempos de secado entre capas. Realizar aplicaciones en capas finas, estirando convenientemente el producto hasta nivelación total.
- No aplicar en suelos ni encimeras. No aplicar en zonas sumergidas.
- Tomar ciertas precauciones los primeros días. No lavar o atacar antes de 7 días.
- No utilizar abrasivos o estropajos que puedan rayar el esmalte.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

Componer color siguiendo las instrucciones Sistema Montomix en la parte Acripol.

En el momento de proceder al pintado agregar el Catalizador Acripol. Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

Aplicar sobre substratos limpios y secos, eliminando la suciedad mediante desengrasantes o detergentes y agua limpia.

No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado. No aplicar con humedades relativas superiores a 80%.

Dado el amplio espectro de los soportes en aplicaciones directas sobre superficies problemáticas es conveniente realizar pruebas previas de adherencia. Caso de detectar falso anclaje imprimir como se indica en el cuadro adjunto.

Imprimir con los productos marcados en el cuadro adjunto como medida preventiva.

En cerámica y azulejos efectuar pruebas de adherencia. Es conveniente abrir el poro con ácido clorhídrico.

Fecha de Alta

04-05-2018

Versión

4 - 14/06/2021

**Disolvente para dilución y limpieza**

Disolvente 1410

**Método de aplicación      Dilución orientativa**

Brocha

Uso

Rodillo

Uso

**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

|                                   | Imprimación          | Intermedia               | Acabado |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <b>Madera</b>                     |                      |                          |         |
| <b>MAX</b>                        | Gama Montopol Fondo  | Gama Montopol Fondo      | Acripol |
| <b>STD</b>                        | Gama Montopol Fondo  |                          | Acripol |
| <b>Hierro Acero Int. Ext.</b>     |                      |                          |         |
| <b>MAX</b>                        | Impripol o Impriepox | Impripol o Impriepox     | Acripol |
| <b>STD</b>                        | Impripol o Impriepox | Impripol, Impriepox M-10 | Acripol |
| <b>Hierro galvanizado</b>         |                      |                          |         |
| <b>MAX</b>                        | Impripol o Impriepox | Impripol o Impriepox     | Acripol |
| <b>STD</b>                        | Acripol              |                          | Acripol |
| <b>Azulejo, Material Cerámico</b> |                      |                          |         |
| <b>MAX</b>                        | Impripol             | Acripol                  | Acripol |
| <b>STD</b>                        | Acripol              |                          | Acripol |
| <b>Obra</b>                       |                      |                          |         |
| <b>MAX</b>                        | Barniz Acripol       |                          | Acripol |
| <b>STD</b>                        | Acripol              |                          | Acripol |

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.6 L, 3.2 L