

# MONTOSPRAY ANTICALORICO



FAMILLE ESMALTES

LIGNE SPRAY MULTISOPORTE

## DESCRIPTION ET NATURE

Email en spray conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 600°C

## DESTINATION

Ciment  
Plâtre  
Brique  
Pierre  
Fer  
Acier

## PROPRIÉTÉS

Adhérence  
Résistance aux agressions chimiques  
Résistance aux agents atmosphériques  
Séchage rapide  
Sans odeur une fois sec  
Bon pouvoir couvrant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	MONTOSPRAY ANTICALORICO NEGRO
Performance approximatif par couche	En fonction de l'utilisation du produit.
Séc au touché	15min
Recouvrable / doublage	24h
Couleurs	Noir 904 et Argent 906

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### Supports neufs

Fer, métaux dérivés et autres métaux:

- Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Sur les surfaces rouillées, éliminez la rouille avec les moyens habituels recommandés par Monto sur tout inhibiteur de corrosion fabriqué par notre société en l'appliquant préalablement.
- Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Matériaux de construction (plâtre, ciment et dérivés, carton):

- Enlevez les produits étrangers et/ou les résidus.
- La surface doit être dégraissée, propre et sèche.
- Éliminez les éventuelles efflorescences à l'aide de méthodes traditionnelles.
- Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

### Restauration et entretien

Nettoyez et procédez comme pour les substrats neufs.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agitez vigoureusement le récipient pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.
- Testez le produit dans un endroit non visible.
- Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.
- Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.
- Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.
- Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.
- Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le récipient à l'envers.
- Avant d'allumer le chauffage ou de chauffer le substrat peint, laissez sécher pendant au moins 48 heures.
- Rendement approximatif par récipient de 400 ml 1-1,2 m2 (deux couches croisées).

### Diluant d'application et de nettoyage

Diluant 1406-05

### Méthode d'application      Indications de dilution

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Métal</b>			
<b>MAX</b>	Montospray Anticalórico	Montospray Anticalórico	Montospray Anticalórico
<b>STD</b>	Montospray Anticalórico		Montospray Anticalórico

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

0.4 L