

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 15/06/2023



FAMILLE ESMALTES

LIGNE SPRAY MULTISOPORTE

DESCRIPTION ET NATURE

Primaire acrylique anticorrosion dans un milieu solvant à base de zinc pur, applicable sur les métaux galvanisés, le fer, l'acier et ses dérivés, pouvant être recouvert avec des émaux synthétiques et acryliques, pour intérieur et extérieur.

DESTINATION

- Intérieur / extérieur

Métaux légers

PROPRIÉTÉS

- Résistance aux agents atmosphériques
- À base de poudre de zinc pure enrichie à 96%
- Bon ancrage
- Séchage rapide
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne protection anticorrosive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Referencia Color | MONTOSPRAY PRIMER ZINK |
| Rendement approximatif par couche | En fonction de l'utilisation du produit. |
| Séc au touché | 15 min |
| Recouvrable / doublage | 1 - 2 heures |

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Fer, métaux dérivés et autres métaux

-Le substrat doit être exempt de corps étrangers et/ou de résidus.

-La surface doit être dégraissée, propre et sèche.

-Sur les surfaces rouillées, éliminez la rouille avec les moyens habituels recommandés par Monto sur tout inhibiteur de corrosion fabriqué par notre société en l'appliquant préalablement.

-Protégez les zones que vous ne souhaitez pas peindre.

-Éliminez de manière générale les produits qui sont mal collés ou en mauvais état.

Restauration et entretien

Fer et ses dérivés émaillés :

1. Sur les peintures en bon état, poncez pour ouvrir les pores et vérifiez que l'adhérence est parfaite.

2. Sur les peintures en mauvais état, il faut les enlever par des moyens mécaniques ou chimiques et procéder comme pour un nouveau substrat.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

Agitez vigoureusement le récipient pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.

Testez le produit dans un endroit non visible.

Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.

Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.

Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 15/06/2023

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.
 Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.
 Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le récipient à l'envers.
 Rendement approximatif par récipient de 400 ml 1 - 1,2 m2 (deux couches croisées)

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1406-1405 et Quitamont Universal

Méthode d'application **Indications de dilution**

SYSTÈME

Traitement par type de support

| | Impression | Intermédiaire | Aspect |
|--------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Métal | | | |
| MAX | Montospray Primer Zink | Montospray Primer Zink | Acabados Montó |
| STD | Montospray Primer Zink | | Acabados Montó |

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.4 L