

Fecha de Alta

20-11-2020

Versión

4 - 22/05/2023



**FAMILLE** TRATAMIENTOS SUELO Y METALES / SISTEMAS TINTOMÉTRICO  
**LIGNE** MONTOMIX

### DESCRIPTION ET NATURE

Peinture acrylique semi-mate à haute résistance aux frottements et aux intempéries. Pour l'entretien, la protection et la signalisation des terrains de sport tels que les courts de tennis, de racquetball, les pistes cyclables...

### DESTINATION

Extérieur/intérieur

Courts de tennis

Mortier de ciment

### PROPRIÉTÉS

Résistance aux agents atmosphériques

Ne propage pas la flamme

Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact

Ne jaunit pas

Bon pouvoir couvrant

Autonivelant

Adapté au piétinement des sols soumis au passage de personnes et de véhicules légers (vélos, scooters, etc.)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	PAVIKRIL ROJO
Aspect	Semi-mat
Densité	1,18± 0,05 kg/l
Viscosité	104 +/- 20 PO
Extraits secs en volume	36± 1
Extraits secs en poids	49± 1
COV	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010): 1,64 g/l
Rendement approximatif par couche	9-13 m <sup>2</sup> /L

Séc au touché	(20°C HR: 60%): 15-45 min. Lavable : 25-30 jours
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 3-6 h
Couleurs	Rouge 152, Vert 128, Bleu 190, Gris 189 Base TR, IN, BL

### PRÉPARATION DU SUPPORT

#### Supports neufs

- Mortier de ciment:

1 -Attendre jusqu'au séchage complet (30 jours minimum).

2 - Nettoyer le support de toute efflorescences par jet abrasif.

3 - Neutraliser les surfaces alcalines

4 - Sur surfaces excessivement polies, poncer pour ouvrir le pore.

5- Eliminer du support tout reste ou résidus.

Fecha de Alta

20-11-2020

Versión

4 - 22/05/2023

- 6- Fixer sur supports fragiles avec Fijamont.  
7- Mettre de l'enduit sur les défauts du support.

### Restauration et entretien

- 1 - Éliminer totalement les vieilles peintures en mauvais état ou mal adhérees.
- 2 - Matifier les surfaces brillantes , afin d'assurer une bonne accroche.
- 3 - Sur supports peints vérifier la solidité et l'ancrage de la peinture, diagnostiquer sa nature pour éviter de possibles incompatibilités et éliminer la poussière et la saleté avant de repeindre.
- 4 - Utiliser un enduit pour les défauts du support.
- 5 - Sur les parois avec moisissure, traiter au préalable avec Montolimp.

## MODE D'EMPLOI

### Conseils d'application

- Agiter le produit jusqu'à parfaite homogénéisation.
- Première couche: Diluer le produit en fonction de la porosité et de l'état du support.
- Terminer avec une ou plusieurs couches légèrement diluées jusqu'à couverture totale du support.
- Ne pas appliquer le produit par des températures inférieures à 5° C ni sur des surfaces exposées à un fort ensoleillemnt.
- En cas d'application sur d'anciennes peintures, il est très important que celles-ci soient parfaitement adhérees au support .
- Tester l'accroche de Pavikril sur ce dernier.
- Il est également fondamental que le pore du support soit suffisamment ouvert pour que l'accroche soit parfaite.
- Humidité du revêtement : 4% maximum mesurée à 2 cm de profondeur
- Pour peindre des rayures, utilisez Massima Fachadas.

### Diluant d'application et de nettoyage

Eau

#### Méthode d'application Indications de dilution

Brosse	10-20%
Rouleau	10-20%
Pistolet air less	5-20%
Pistolet air mix	5-20%
Pistolet aérographe	10-30%
Turbo basse pression	10-30%

## SYSTÈME

### Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
<b>Supports avec moisissure</b>			
<b>MAX</b>	Montolimp	Pavikril diluida + Montoplas	Pavikril + Montoplas
<b>STD</b>	Montolimp	Pavikril diluida + Montoplas	Pavikril + Montoplas
<b>Anciennes peintures en mauvais état</b>			
<b>MAX</b>	Eliminar+ Pavikril Diluida	Pavikril	Pavikril
<b>STD</b>	Eliminar+ Pavikril Diluida		Pavikril
<b>Anciennes peintures en bon état</b>			
<b>MAX</b>	Pavikril diluida	Pavikril	Pavikril
<b>STD</b>	Pavikril diluida		Pavikril
<b>Chantier</b>			
<b>MAX</b>	Fijamont, Emulsión Fijadora	Pavikril	Pavikril
<b>STD</b>	Pavikril diluida		Pavikril

Fecha de Alta

20-11-2020

Versión

4 - 22/05/2023

## SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

## NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 24 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

## FORMAT

4 L, 12 L