

Fecha de Alta

21-05-2010

Versión

4 - 16/06/2023



FAMILLE TRATAMIENTOS DE LA MADERA

LIGNE POLIURETANOS 1 COMP. (SUELOS)

DESCRIPTION ET NATURE

Vernis de polyuréthane monocomposante, qui utilise comme endurecedor l'humidité de l'environnement, en fournissant finis haut brillant et de dureté

DESTINATION

Intérieur

Recommandé pour les parquets et sols en bois

Parquet en bois massif pour l'intérieur

Produit à usage exclusif dans les installations réglementées par la Directive 2010/75 Chapitre V

PROPRIÉTÉS

- Dureté
- Élasticité
- Filmogène
- Bonne lavabilité
- Pénétrant
- Transparence
- Résistance à l'abrasion, au frottement, à l'impact
- Polir, s'il s'est écoulé plus de 12 heures entre deux couches
- Résistance chimique
- Application facile
- Séchage rapide
- Pouvoir couvrant
- Sans odeur une fois sec
- Bonne adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Referencia Color	BARNIZ PARQUET BRILLANTE
Aspect	Très Brillant
Densité	0,95 ± 0,05 kg/l
Viscosité	28 +/- 10 SG
Extraits secs en volume	36 ± 1
Extraits secs en poids	38 ± 1
Rendement approximatif par couche	11-17 m ² /L
Séc au touché	(20°C HR: 60%): 1 h. Poncé: 12 h
Recouvrable / doublage	(20°C HR: 60%): 1-3 h. Dureté totale : 7 días
Couleurs	Incolore

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports neufs

Bois neufs :

1. Le support doit être exempt de tout reste de produits et/ou résidus.
2. Appliquer sur les bois dont la teneur en humidité est inférieure à 12%.
3. Appliquer sur les bois sains, bien dégraissés, sans poussière et secs.
4. Poncer pour éliminer de possibles restes de colle des assemblages
5. Si le bois présente des signes de vieillissement il doit préalablement être poncé, ensuite éliminer la poussière au moyen d'

Fecha de Alta

21-05-2010

Versión

4 - 16/06/2023

une brosse ou de tout autre moyen mécanique.

Restauration et entretien

Bois vernis ou peints :

- S'ils ont été vernis avec un produit qui se dilue avec white spirit, essence de térébenthine, ou solvants pour synthétiques et gras, on doit éliminer avec décapant universel ou par moyens mécaniques, jusqu'à arriver à bois net.
- S'il est appliqué sur vernis authentique polyuréthane (dans sa dilution on recommandera du solvant polyuréthane), ponçer pour dépolir, éliminer la poussière par brossage et vernir.
- En tout cas vérifier l'adhérence sur le vernis précédent et en cas de doute l'éliminer.
- Si pendant l'entretien ont été utilisés des produits domestiques à base de silices / silicone, il est nécessaire de rayer le bois jusqu'à leur élimination totale.

MODE D'EMPLOI

Conseils d'application

- Remuer le produit jusqu'à son homogénéisation parfaite.
- Diluer adéquatement la première couche pour obtenir une bonne pénétration dans le substrat.
- Sur les fonds très poreux ou très lisses ou les bois très durs il est recommandé d'augmenter la dilution de la première couche avec Dissolvant Polyuréthane 1410.
- Ne jamais appliquer des épaisseurs de couche supérieures à 100 microns par couche.
- Il peut être appliqué sans avoir besoin de ponçer entre des couches, bien qu'il soit nécessaire de procéder à un ponçage lisse afin de garantir un attachement parfait et surtout dans le cas de bois avec tendance au rejet.
- Le ponçage entre les couches doit se faire toujours après avoir attendu minimum 12 heures après application de la dernière couche.
- De même pour obtenir une finition avec un tact excellent il est nécessaire de ponçer avant la dernière couche.
- Ne pas appliquer le produit par des températures importantes, ni sur les surfaces exposées à forte ensoleillement.
- Maintenir les conditions de bonne ventilation pendant le temps de séchage.
- Ne pas appliquer par des humidités relatives supérieures au 80%.
- Le produit étant réticulable, une fois ouvert il doit être utilisé immédiatement car l'humidité ambiante provoque un durcissement de ce dernier.
- Avant d'appliquer vérifier que le produit est totalement transparent.
- Sur les bois poreux diluer le produit, pour qu'il pénètre bien dans le pore. On évitera ainsi la possible formation de bulles.
- Respecter le temps minimal entre des mains pour éviter décalés. Respecter le temps maximal entre des mains pour éviter des problèmes d'attachement.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1410

Méthode d'application	Indications de dilution
Brosse	0-10%
Rouleau	0-10%
Pistolet air less	0-20%
Pistolet air mix	0-20%
Pistolet aérographe	0-20%
Turbo basse pression	0-30%

SYSTÈME

Traitement par type de support

	Impression	Intermédiaire	Aspect
Bois peint ou vernis (pore fermé) intérieur			
MAX	decapar+Barniz Parquet Poliuretano Monocompon. diluido	Barniz Parquet Poliuretano Monocompon. diluido	
STD			Barniz Parquet Poliuretano Monocompon.
Bois vernis pore ouvert			
MAX	Barniz Parquet Poliuretano Monocompon. diluido	Barniz Parquet Poliuretano Monocompon. diluido	
STD			Barniz Parquet Poliuretano Monocompon.

Fecha de Alta

21-05-2010

Versión

4 - 16/06/2023

Bois intérieur**MAX** Montopol, Fondo Barniz Parquet
Poliuretano Monocompon. diluidoBarniz Parquet Poliuretano
Monocompon. diluido**STD**Barniz Parquet Poliuretano
Monocompon.**SÉCURITÉ**

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

Produit à utiliser exclusivement sur installations régies par le RD 117/2003 ou norme 1999/13/CE

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 12 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.75 L, 4 L